

ASUSO NL Hartöl High Solid

Anwendungsgebiete

Festkörperreiches, imprägnierendes Hartöl auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen für die Erstbehandlung von Holz-/Parkettoberflächen. Geeignet für hoch strapazierte Bereiche.

Durch die hervorragende Tiefenwirkung erhält das Holz eine griffige, hart-elastische, schmutzabweisende Oberfläche und bleibt jedoch offenporig.

Die seidenmatte Holzoberfläche ist weitgehend beständig gegen Haushaltschemikalien, Alkohol und frei von elektrischer Aufladung (Stauballergiker!).

Eigenschaften

- Festkörperreiches System
- Auf Basis pflanzlicher Öle & Wachse
- Aromaten- /wirkstoff- und schadstofffrei
- Intensive Betonung der Holzstruktur
- Optimale Wasserfleckenbeständigkeit
- Geringer Verbrauch, hohe Ergiebigkeit
- Im Innenbereich für Holzoberflächen und Holzfußböden
- Im Außen- und Nassbereich wie Küche, Bad, Terrasse unter Berücksichtigung von Bläueschutz und frei ablaufendem Wasser
- Imprägnierung von Stein und Kork
- DIN EN 71-3 Teil 3 (Spielzeug)
- DIN 53160 (Speichel- und Schweißecht)
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen: Z 157.10-52
- GISCODE Ö20

Inhaltsstoffe

Pflanzenöle, natürliche Wachse, bleifreie Trockner und mildes Isoparaffin

Untergrundvorbereitung

- Das Holz muss saugfähig, intakt, einwandfrei geschliffen, trocken, sauber, silikon- und staubfrei sein.
- Fugen und Ausrisse müssen mit ALMARIT AQUA Holzkittlösung oder ALMARIT Almasol Holzkittlösung verkittet werden.
- Vor großflächigem Einsatz und auf Extoten-, Thermo- und kolorierten Hölzern immer Probeauftrag auf Originalwerkstoff durchführen, um sicherzustellen, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren.

• Rollen

Einmal gleichmäßig mit der Versiegelungsrolle „Mohair 4 mm“ rollen. Nach einer halben Stunde den Überschuss gründlich abnehmen und mit der Einscheibentellerschleifmaschine und Ölsaugfilz/weißes Pad trocken polieren.

• Streichen

Einmal satt und gleichmäßig verteilen, nach 30 Minuten den Überschuss gründlich abnehmen, mit der Einscheibentellerschleifmaschine und einem Ölsaugfilz/weißes Pad trocken polieren.

• Spachteln

Mit einem Flächenspachtel gleichmäßig auftragen. Nach 20 Minuten mit weißem Pad aufpolieren, falls notwendig unmittelbar in gleicher Weise eine zweite Schicht aufbringen.

- Im Falle eines 2. Auftrags kann ein Zwischenschliff (ca. 180er K) nach Trocknung über Nacht vorgenommen werden.
- 25–30 g/m² pro Auftrag, abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des Holzes.
- Max. Gesamtauftrag 60 g/m² (entspricht 70 ml/m²), ergibt eine Trockenschicht von < 60 g/m²

ASUSO NL Hartöl High Solid

Verarbeitungshinweise

- Unbedingt nach jedem Auftrag mit Pad/Bürste/Fladder einpolieren, bis die Oberfläche trocken ist. Ölreste auf der Oberfläche verzögern die Trocknung und können klebrig bleiben.
- Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.
- Optimierter UV-Schutz durch den Einsatz von Pigmentpasten.
- Bläuegefährdetes Holz mit Holzimprägnieröl vorbehandeln.
- Bei der Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens 12 °C betragen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit NL Verdüner oder Terpentinersatz reinigen.
- Mit dem Produkt benetzte Tücher, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden, deshalb alle Tücher etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. mit Wasser tränken und entsorgen.

Trockenzeiten

- Die fertige Fläche ist nach Trocknung über Nacht vorsichtig begehbar.
- Nach 72 Stunden leicht belastbar.
- Nach 10 Tagen voll belastbar und darf mit Teppich/Textilien belegt werden.
- Die Trockenzeiten beziehen sich auf optimale klimatische Bedingungen.

Reinigung und Pflege

- Optimal geschützt wird die mit NL Hartöl High Solid behandelte Fläche mit NL Holzpflegeöl oder NL Hartöl-Wachs
- Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.
- Nur mit NL Öl-Wischpflege reinigen und pflegen.
- Stark strapazierte Teilflächen (Laufwege und Türdurchgänge) bei Bedarf mit NL Holzpflegeöl auffrischen. (Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach DIN 18356)

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

- 0,75 Liter und 5 Liter Gebinde
- In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 24 Monate haltbar.
- Kühl und trocken lagern

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest – nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das Sicherheitsdatenblatt zu NL Hartöl High Solid beachten!

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.