

Strukturpulver für AQUA-Dedepur // nach BGR 181 bzw. DIN 51130

Anwendungsgebiete

- für ALMARIT AQUA Dedepur //
- mit Prüfung Rutschhemmung nach BGR 181 bzw. DIN 51130, Bewertungsgruppen R9 und R10

Kurzcharakteristik

- Spezialpulver als Zusatz zur Erhöhung der Rutschhemmung

Verarbeitung

Technisches Merkblatt und Verarbeitungsanweisungen von ALMARIT AQUA Dedepur // beachten.

- vor Gebrauch gut aufrühren
- versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen
- dem Stammlack muss vor Verarbeitung mit 10 % Härter gemischt werden
- für Bewertungsgruppe R9 = 2 Beutel Strukturpulver auf 10 Liter Lack,
- für Bewertungsgruppe R10 = 6 Beutel Strukturpulver auf 10 Liter Lack
- unter laufendem Rühren (Bohrmaschine mit Rührstab) zugeben und 5 Min. gut mischen

Grundanstrich

- mit der ALMARIT Versiegelungsrolle 250/15 auftragen
- nach der Trocknung zwischenschleifen (Einscheibenmaschine, Körnung 100)
- muss immer zwischengeschliffen werden, sonst keine Zwischenhaftung

Deckanstrich

- mit der ALMARIT Versiegelungsrolle 250/15 auftragen
- Rolle gut sättigen, nicht aufdrücken

Verarbeitungshinweis

- gemischt mit Härter Topfzeit eine Stunde
- bitte beachten Sie die allgemeinen Richtlinien zur Handhabung von Versiegelungssystemen
- bei großer Hitze und/oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit mit Verzögerer arbeiten
- Hinweise bei Tipps + Tricks „Flecken- und Streifenbildung beim Versiegeln mit wässrigen Versiegelungsmitteln beachten
- eine Bodentemperatur von mindestens 15 °C ist für die Versiegelung Voraussetzung

Glanzstufe

- extramatt

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

- Stammlack: 10 Liter-Gebinde, Härter: 1 Liter-Gebinde, Strukturpulver: 50g Beutel
- in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate haltbar